

彩木[®] AYAGI
木の表情と質感を持つ複合建材

光の反射効果で明るくやさしい爽やかさを
お部屋に届けてくれます



白茶の魅力

彩木の中でもとくに熱くなりにくい
水を吸わないのでシミが出来ない&汚れが落ちやすい
耐候性が良く、退色も分かりにくいのでより長く美観を維持

夏の屋上テラスで人工芝・彩木白茶が半分ずつ敷いてあるスペースで
裸足で人工芝に上がった所、熱すぎて彩木デッキに上がったらホッとしました。

リビングから見る外の世界が
明るく清々しいです。
大変、気に入ってます。

以前の人工木のデッキで真夏の朝にビニールプールに水を入れ、
昼から子供たちに遊ばせようとしたらお湯になっていた。
彩木に変えてからは、そんな事がなくなった。

質感が心配 ...

職人も見間違える質感です。

本物の木から木目を取り、二色塗装であえて色むらを出すことで自然の風合いを表現しました。

腐らない？ ささくれは？ 伸縮は？


腐らず、ささくれもありません。

芯材のアルミ以外はウレタンなので腐ることはありませんし、ささくれもありません。また、伸縮率はコンクリート並みに抑えています。

省エネ効果は？

断熱材にも使われるウレタン。

一般ウレタン断熱材は密度 35 ~ 45kg/m³に対し、彩木は 350kg/m³と約 10 倍の密度を有しています。2 階のバルコニーに敷くことにより、バルコニー下の断熱効果もあります。



夏、熱くならない？

木材よりも熱くなりません。

ウレタンは断熱材にも使われ、熱伝導率はアルミの 1/10000 で、木材よりも優れています。熱伝導性が小さいため蓄熱しにくく、またその熱伝導率の低さから触れても移動する熱量が少ないため、素肌で触れても、熱さ・冷たさを感じにくいのが特徴です。

ウレタン：0.06W/m・K
木材：0.15W/m・K
アルミ：236.00W/m・K ※熱伝導率

色あせは？

高耐候性で長時間変色しにくいです。

耐候性試験 カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター 照射+降雨 (JIS A1415) 色彩色差測定 (JIS Z8722) 300 時間で 1 年相当 色差は使用場所・天候などにより異なります。本試験は色を保証するものではありません。

0 時間	1000 時間 約 3 年相当	3000 時間 約 10 年相当	4500 時間 約 15 年相当	6000 時間 約 20 年相当	10000 時間 約 33 年相当
ΔE 0.00	ΔE 1.51	ΔE 2.34	ΔE 4.63	ΔE 5.12	ΔE 6.55

ホワイトデッキ・キャンペーン！

デッキのAG/AR白茶色を特別お値引き致します。
期間：2017年10月末納入分まで

弊社ホームページのコラム

「人工木材なのに白色があるヒミツ」も合わせてごらんください。

<http://nuan.jp/column/1188/>

■見積依頼用紙

御社名		担当課名	
ご担当者様		連絡先TEL	
		E-mail	
デッキ種類	ガーデンデッキAGタイプ (高さ325~600mm) ルーフデッキARタイプ (高さ110~224mm)		
デッキ材カラー	□ SH(白茶)		
幕板	無し・あり 有りの場合、図面に幕板が必要な箇所に「幕板」とご指示ください。		
デッキ方向	デッキ敷き方向により金額が異なります。図面に⇄で表記ください。		

本用紙と図面をメールまたはFAXでお送りください。 order@nuan.jp